

Kapitel <b>Betaspackel, avjämnning av betongunderlag</b>	Utgåva nr 1	Sida 1 (1)	Giltig från datum 111220	Sidonummer 1.4
Avsnitt Teknisk information / material	Upprättad av AB NM		Godkänd av	Sign

## ***Beta spackel*** ***Avjämnning av betongunderlag***

- Allmänt:** **Betaspackel pmb** är framtaget för användande tillsammans med isoleringsmatta **Beta 6000 SA**. **Betaspackel pmb** är framtaget för att möjliggöra snabb avjämnning av mindre ytskador i underlaget.
- Bedöms att stora ytor bör avjämnas skall annan metod väljas så som slipning av betongunderlaget eller dyl..
- Användning:** **Betaspackel pmb** uppvärms i ex. HOAB-gryta till ca 180 - 210°C och spacklas ut i skadade partier med stålspackel. Tjockleken på lagningen skall inte på någon punkt överstiga 10 mm och bör ha en genomsnittlig tjocklek ej överstigande 3-4 mm.
- Primning:** Underlaget förbehandlas med asfaltprimer **Beta B primer/BL20RK** till en mängd av ca. 0,2 till 0,3 kg/m<sup>2</sup>.
- Förpackning:** **Betaspackel pmb** levereras i paket om ca. 20 kg/st och med 500 kg / EUR-pall.
- Kundtjänst** För ytterligare upplysningar står vi till tjänst.